

TECHNICKÝ LIST

Dátum vydania: 06. 11. 2023 verzia: 1.1

StrongGlue Kontaktné lepidlo prénové NEOFLEX T-1849 V

OBLASŤ POUŽITIA

NEOFLEX T-1849 V je kontaktné lepidlo vhodné na lepenie kože, dreva, textilných materiálov, gummy, polyuretánovej peny atď. Jedná sa o zmes kaučuku a živice zmiešanej v zmesi s organickými rozpúšťadlami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza: Polychloroprén (polymerizovaný kaučuk)

Forma: tekutina

Farba: svetlá béžová alebo červená

Viskozita pri 20 °C:

(Brookfield DVII+ pro) cca 2 000 – 2 500 mPas (závisí na teplote, množstve a podklade)

Hustota pri 20 °C: cca 0,832 g/cm³

DOPORUČENÝ SPÔSOB SPRACOVANIA

Optimálna teplota prostredia, lepidla a materiálu: min. 15 – 25 °C

Aplikácia: štetcom alebo valčekom

Čas odvetrania: 3 – 10 min

Otvorený čas: 40 min *(závisí od materiálu, teploty a prostredia)*

Doba vytvrdnutia: cca 24 hod pri 25°C

Lepený povrch musí byť suchý a bez prachu, hrdze, mastnoty a všetkých látok znižujúcich adhéziu lepidla a môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky lepenia. Lepidlo aplikujte na rovnomerne na oba lepené povrchy pomocou štetca alebo valčeka. Nechajte odvetrať cca 3 – 10 min a jednorazovým silným tlakom zalepte. Štruktúra lepeného materiálu a aplikačné podmienky ovplyvňujú lepenie, z toho dôvodu je vhodné uskutočniť vlastné skúšky. Nedodržanie podmienok skladovania a spracovania negatívne ovplyvňuje výsledky lepenia.

ČISTENIE

Čerstvé lepidlo odstráňte suchou handrou ešte pred vytvrdnutím. V závislosti na lepených materiáloch a spôsobe aplikácie existuje niekoľko prostriedkov na čistenie (konzultujte s našim obchodným zástupcom). Vytvrdnuté lepidlo je možné odstrániť len mechanicky, príp. sa obrátiť na náš servisný tím.

SKLADOVANIE

Minimálna doba uskladnenia v originálnych a dobre uzatvorených obaloch, suchom a chladnom prostredí je 12 mesiacov. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu ani zdrojom vykurovania, uchovávať v dobre vetraných priestoroch

BALENIE

0,6 kg, 2,5 kg, 15 kg

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu, je potrebné dať KBÚ všetkým osobám, ktoré s ním budú manipulovať. Ďalšie upozornenia k manipulácii, transportu a odstraňovaniu sú uvedené v odpovedajúcom bezpečnostnom liste.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše praktické skúsenosti a výsledky laboratórnych testov. Keďže nemôžu zohľadniť všetky možnosti prípadného použitia, sú nezáväzná. Údaje nepredstavujú ani garanciu kvality, ani ubezpečenie vlastností. Z týchto údajov a tiež z nášho bezplatného technického poradenského servisu nemôžu byť vyvodené žiadne právne nároky. Hodnoty sú priebežne aktualizované podľa posledného stavu technológie. Toto vydanie nahrádza všetky doterajšie vydania a je platné od uvedeného dátumu.